

### תיאור המוצר

צבע פוליאוריתן-אקריליק 2K דו רכבי בייבוש מהיר מתאים לשימוש תעשייתי, למכונות, רכבי בנייה, כלי רכב חקלאיים, וכלי רכב לתchrom הבניה.

**מטרת השימוש:**

מערכת פוליאוריתן-אקריליק

**מאפיינים:**

תכילות מוצקיות: 51% - 57%

טכינולוגיות:

צמיגות הצבע המוסף (DIN 53 211): 160 - 150 mm DIN 53 211 (DIN 51 757): 1.00 - 1.20 mm DIN 67 530 (DIN 51 757): 60° DIN 67 530 (DIN 51 757): > 80% (מבריך)

משקל סגול (DIN 51 757): 1.00 - 1.20 kg/m² DIN 51 757 (DIN 51 757): 60° DIN 67 530 (DIN 51 757): > 80% (מבריך)

- ייבש ראשוני מהיר  
- ניתן לצביעה אלקטրוסטיטית.

**תכונות:**

- עמידות גבואה לקרינה אולטרה-סגולית UV ופגעי מגז האויר

- עמידות במים

- עמידות בIALIZEDים

- עמידות בחום: זמן ארוך: 150°C; זמן קצר: 180°C

- יכולת הידבקות (DIN 53 151):

לפלדה: 0 Gt (מעולה); לאלומיניום: 1 Gt (טובה)

באירועה מקורית סגורה: ניתן לאחסון במשך 3 שנים לפחות

**אחסון:**

### הוראות

החל מ-10°C + ולחות אויר יחסית של עד 80%.

**תנאי טיפול:**

ברזל, פלדה: נקיי, ליטוש, ריסוס חול במדת הצורך (הסרה של חלודה, אפר,

**טיפול מקדים בתשתיות:**

שכבת תחומרת) והורדת שמן בסיסיר שומנים בניגוב של Mipa

אבץ: נקיי באמוניה (מנקה אבץ של Mipa)

אלומיניום: נקיי, ליטוש, והורדת שמן בסיסיר שומנים בניגוב של Mipa

**שיטת ציפוי:**

דילול	לחץ אויר (בר)	קוטר נחר/דיזה (מ"ט)	מוס' שכבות
10% - 15%	2 - 4	1.3 - 1.5	3 - 5
10% - 15%	2 - 4	1.3 - 1.4	2.5 - 3
לא דילול	1	0.28 - 0.33 (65 - 95°)	120 - 150

**מרסס עליון / הדנת גרביצציה**  
**HVLP**  
**אירולס**

מדריך אקרילי Mipa 2K-THINNER

**סוג מדריך:**

Mipa PU 900-25, H5, H10, H25, MS10, MS25, MS40

**סוגי המקשים:**

גילוין נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מציאותיים לתקון העדכני וمبرוסים על שנות ניסיון ביצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים ונינתנים ללא כל אחריות. אנחנו פועל בהתאם להמלצות המופיעות בגילוין נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצאי זהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת ולא כל הودעה מראש.

+49-8703-922-0 · Tel: +49-8703-922-100 · MIPA SE · D-84051 Essenbach Germany

דרך הצבע בע"מ רח' המרכבה 73 חולון מיקוד 58851 טל: 03-5613886 Fax: 03-5613886

E-mail: [colorsway@colorsway.com](mailto:colorsway@colorsway.com)

**PU 200-90**  
**צבע פוליאוריתן אקרילי דו רכיבי K2 – מבריק**  
**TDS – טכני –**

**יחס ערבוב:**

במשקל: 1 : 5 (מקרה : צבע)  
 בנפח: 1 : 5 (מקרה : צבע)

**יבוש:**

טמפרטורת אובייקט  $20^{\circ}\text{C}$   
 טמפרטורת אובייקט  $60^{\circ}\text{C}$

**ניתן לציפוי חזר**

**יבש לטיפול**  
 -  
 -  
 8 - 6 שעות  
 30 דקות

**יבש למגע****יבש לאבק**

3 - 25 דקות  
 30 - 30 דקות

יבוש מלא לאחר 6 - 5 ימים ( $20^{\circ}\text{C}$ ).

8 - 6 שעות

**אורן חי תערובת:****הצעות לצבעה:**

ישום בשלב אחד (בסביבה קורוזיבית קלה):  
 ברזל, פלדה, אלומיניום, ואבץ:  
 שכבת בסיס וסכבה עליונה: 90 – 200 PU (עובי שכבה: בין 70 - 50)

(ישן הצעות לצבעה נוספת על  
 פ' צורך ודרישת)

**ישום בשני שלבים (בסביבה קורוזיבית):**

ברזל, פלדה, אלומיניום, ואבץ:  
 שכבת בסיס: EP 100-20 (עובי שכבה: בין 70 - 50)  
 שכבה עליונה: 200-90 PU (עובי שכבה: בין 60 - 50)

**kosher כיסוי תיאורתי:**

6.3 – 6.8 מ"ר / ק"ג (לפי בין 50 עובי שכבה יבשה)  
 7.6 – 8.2 מ"ר / לליטר (לפי בין 50 עובי שכבה יבשה)

**הוראות מיוחדות**

לשימוש מקצועי בלבד. חלק מהצבעים עשויים להכיל עופרת וכן אין להשתמש בעוצומי ידים או בחפצים שעשוים לשמש ללויטה או למציצה, פיגמנטציה יהודית עמידה בקרינת UV (לדוגמא לצביעת חזיתות) זmina לפ' בקשה.

**הוראות בטיחות**

אין לעשן, לאכול או לשותה במהלך הצבעה. יש להרחק מהישג ידם של ילדים.

**ניקוי הצoid**

יש לנוקוט את הכלים מיד לאחר השימוש באמצעות מדרל ניטרוצולוז.

גילוון נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מצויתים לתקן העדכני ומובאים על שנות נייעון ביצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים וניתנים ללא כל אחריות. אנא פעל בהתאם להמלצות המופיעות בגילוון נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצאי זיהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת ולא כל הודעה מראש.

+49-8703-922-000 · טל: 0-922-8703-922 · MIPA SE · D-84051 Essenbach Germany

דרך הצבע בע"מ רח' המרכבה 73 חולון מיקוד 58851 טל: 03-5613886 פקס: 03-5613885

E-mail: [colorsway@colorsway.com](mailto:colorsway@colorsway.com)