

gb 4/0213

עמוד 2 / 1

**PU 230-30**צבע פוליאוריתני דו רכיבי 2K לעץ – מט משי  
מפרט טכני – TDS

## תיאור המוצר

**מטרת השימוש:** צבע פוליאוריתני 2K בייבוש מהיר מאוד מתאים לגימור רהיטים באיכות גבוהה (רהיטים המתאימים לאמבטיה, למטבח ולמשרדים). ניתן ליישום בהתזה

**מפרט:** מערכת פוליאוריתן- CAB  
28% - 35% במשקל  
30 - 35 שניות, 4 מ"מ DIN  
1.00 - 1.20 ק"ג/גליטר  
20% - 30% / 60° (משי עמום)

**בסיס המקשר:**  
**תכולת מוצקים:**  
**צמיגות הצבע המסופק (DIN 53 211):**  
**משקל סגולי (DIN 51 757):**  
**דרגת ברק (DIN 67 530):**

**מאפיינים:**

- קבוצת מתח כימי B 1
- ייבוש מהיר
- עמידות גבוהה בקרינה אולטרה-סגולית UV
- עמידות מעולה במים
- עמידות בחומרים ממסים
- עמידות בחום: לזמן ארוך: 80°C; לזמן קצר: 120°C
- יכולת הדבקות (DIN 53 151):  
פורניר, ציפוי (גיליון), עץ מלא: Gt 0 (טוב מאד)

**אחסון:** באריזה מקורית סגורה: ניתן לאחסון במשך 2 שנים לפחות

## יישום

**תנאי טיפול:** מ - 10°C + ולחות יחסית באוויר של עד 80%.

**טיפול מקדים בתשתית:** פורניר (צבוע, לא צבוע), משטחים מצופים, עץ מלא: ניקוי, שיוף לפני תחילת העבודה עם P 180 - P 280 ולהסיר אבק באופן מוחלט.

**שיטת היישום:**

דילול	מס' שכבות	קוטר נחיר/דיזה [מ"מ]	לחץ [בר]	מרכיב עליון/דוד לחץ HVLP	ציפוי זרימה
10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.5	3 - 5		
10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.4	2.5 - 3		
10 - 15 %	-	-	-		

מדלל אקרילי MIPA 2K THINNER

Mipa H5, H10

במשקל ובנפח: 1 : 10 (מקשה : צבע)

**ייבוש:**

ניתן לציפוי חוזר	אינו דביק	ניתן לשיוף	יבש לאבק	טמפ' האובייקט 20 °C	טמפ' האובייקט 60 °C
-	2 שעות	50 - 60 דקות	15 - 20 דקות		
-	30 דקות				

ייבוש מלא לאחר 3 - 2 ימים (20°C).

24 שעות

**אורך חיי תערובת:**

גיליון נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מצייתים לתקן העדכני ומבוססים על שנות ניסיון בייצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים וניתנים ללא כל אחריות. אנא פעל בהתאם להמלצות המופיעות בגיליון נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצעי זהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת וללא כל הודעה מראש.

MIPA SE · D-84051 Essenbach Germany  
טל: +49-8703-922-0 פקס: +49-8703-922-100  
דרך הצבע בע"מ רח' המרכבה 73 חולון מיקוד 58851 טל: 03-5613885 פקס: 03-5613886  
E-mail: colorsway@colorsway.com

gb 4/0213

עמוד 2 / 2

## PU 230-30

צבע פוליאוריתני דו רכיבי 2K לעץ – מט משי  
מפרט טכני – TDS



11 - 8 מ"ר / ק"ג (כל שכבת ציפוי)

כוסר כיסוי תיאורטי:

### המלצות מיוחדות

לשימוש מיקצועי בלבד. חלק מהצבעים עשויים להכיל עופרת ולכן אין להשתמש בצעצועי ילדים או בחפצים שעשויים לשמש ללעיסה או למציצה. פיגמנטציות ייחודיות עמידות בקרינת UV (לדוגמה לצביעת חזיתות) זמינות לפי בקשה.

### הוראות בטיחות

אין לעשן, לאכול או לשתות במהלך הצביעה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

### ניקוי הכלים

יש לנקות את הכלים מיד לאחר השימוש באמצעות מדלל ניטרוצולולזי Mipa Nitroverdünnung.

גיליון נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מציינים לתקן העדכני ומבוססים על שנות ניסיון בייצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים וניתנים ללא כל אחריות. אנא פעל בהתאם להמלצות המופיעות בגיליון נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצעי זהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת וללא כל הודעה מראש.

MIPA SE · D-84051 Essenbach Germany  
טל: +49-8703-922-0 · פקס: +49-8703-922-100  
דרך הצבע בע"מ רח' המרכבה 73 חולון מיקוד 58851 טל: 03-5613885 פקס: 03-5613886  
E-mail: [colorsway@colorsway.com](mailto:colorsway@colorsway.com)

Edited using the free version of Infix PDF Editor - [www.pdfeditin.com](http://www.pdfeditin.com)