

gb 4/0213

עמוד 2 / 1

PU 230-90

צבע פוליאוריתני דו רכיבי 2K לעץ מבריק

מפרט טכני – TDS



תיאור המוצר

מטרת השימוש:	צבע פוליאוריתני 2K בייבוש מהיר מאוד מתאים לגימור רהיטים באיכות גבוהה (רהיטים המתאימים לאמבטיה, למטבח ולמשרדים). ניתן ליישום בהתזה
מפרט:	<p>בסיס המקשר: מערכת פוליאוריתן- CAB</p> <p>תכולת מוצקים: 28% - 35% במשקל</p> <p>צמיגות הצבע המסופק (DIN 53 211): 30 - 35 שניות, 4 מ"מ DIN</p> <p>משקל סגולי (DIN 51 757): 1.00 - 1.20 ק"ג/ליטר</p> <p>דרגת ברק (DIN 67 530): 80% / 60° (מבריק)</p>
מאפיינים:	<ul style="list-style-type: none"> - קבוצת מתח כימי B 1 - ייבוש מהיר - עמידות גבוהה בקרינה אולטרה-סגולית UV, ופגעי מזג האוויר - עמידות מעולה במים - עמידות בחומרים ממסים - עמידות בחום: לזמן ארוך: 80°C; לזמן קצר: 120°C - יכולת הדבקות (DIN 53 151): פורניר, ציפוי (גיליון), עץ מלא: Gt 0 (טוב מאד)
אחסון:	באריזה מקורית סגורה: ניתן לאחסון במשך 2 שנים לפחות

יישום

תנאי טיפול:	מ - 10°C + ולחות יחסית באוויר של עד 80%.																				
טיפול מקדים בתשתית:	פורניר (צבוע, לא צבוע), משטחים מצופים, עץ מלא: ניקוי, שיוף לפני תחילת העבודה עם P 180 - P 280 ולהסיר אבק באופן מוחלט.																				
שיטת היישום:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>דילול</th> <th>מס' שכבות</th> <th>קוטר נחיר/דיזה [מ"מ]</th> <th>לחץ [בר]</th> <th>מרכיב עליון/דוד לחץ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 15 %</td> <td>2 - 4</td> <td>1.3 - 1.5</td> <td>3 - 5</td> <td>HVLP</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 %</td> <td>2 - 4</td> <td>1.3 - 1.4</td> <td>2.5 - 3</td> <td>ציפוי זרימה</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 %</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	דילול	מס' שכבות	קוטר נחיר/דיזה [מ"מ]	לחץ [בר]	מרכיב עליון/דוד לחץ	10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.5	3 - 5	HVLP	10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.4	2.5 - 3	ציפוי זרימה	10 - 15 %	-	-	-	
דילול	מס' שכבות	קוטר נחיר/דיזה [מ"מ]	לחץ [בר]	מרכיב עליון/דוד לחץ																	
10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.5	3 - 5	HVLP																	
10 - 15 %	2 - 4	1.3 - 1.4	2.5 - 3	ציפוי זרימה																	
10 - 15 %	-	-	-																		
סוג המדלל:	מדלל אקרילי MIPA 2K THINNER																				
סוגי המקשים:	Mipa H5, H10, H25																				
יחס ערבוב:	במשקל ובנפח: 1 : 10 (מקשה : צבע)																				
ייבוש:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>יבש לאבק</th> <th>ניתן לשיוף</th> <th>אינו דביק</th> <th>ניתן לציפוי חוזר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 - 20 דקות</td> <td>50 - 60 דקות</td> <td>2 שעות</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 דקות</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ייבוש מלא לאחר 3 - 2 ימים (20°C).</p>	יבש לאבק	ניתן לשיוף	אינו דביק	ניתן לציפוי חוזר	15 - 20 דקות	50 - 60 דקות	2 שעות	-			30 דקות	-								
יבש לאבק	ניתן לשיוף	אינו דביק	ניתן לציפוי חוזר																		
15 - 20 דקות	50 - 60 דקות	2 שעות	-																		
		30 דקות	-																		
אורך חיי תערובת:	24 שעות																				

גיליון נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מצייתים לתקן העדכני ומבוססים על שנות ניסיון בייצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים וניתנים ללא כל אחריות. אנא פעל בהתאם להמלצות המופיעות בגיליון נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצעי זהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת וללא כל הודעה מראש.

gb 4/0213

עמוד 2 / 2

PU 230-90
צבע פוליאוריתני דו רכיבי 2K לעץ מבריק
מפרט טכני – TDS



11 - 8 מ"ר / ק"ג (כל שכבת ציפוי)

כוסר כיסוי תיאורטי:

המלצות מיוחדות

לשימוש מיקצועי בלבד. חלק מהצבעים עשויים להכיל עופרת ולכן אין להשתמש בצעצועי ילדים או בחפצים שעשויים לשמש ללעיסה או למציצה. פיגמנטציות ייחודיות עמידות בקרינת UV (לדוגמה לצביעת חזיתות) זמינות לפי בקשה.

הוראות בטיחות

אין לעשן, לאכול או לשתות במהלך הצביעה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

ניקוי הכלים

יש לנקות את הכלים מיד לאחר השימוש באמצעות מדלל ניטרוצלולוזי Mipa Nitroverdünnung.

גיליון נתונים זה הוא למטרות מידע בלבד! למיטב ידיעתנו, הנתונים המסופקים מצייתים לתקן העדכני ומבוססים על שנות ניסיון בייצור המוצרים שלנו. עם זאת, הנתונים אינם מחייבים וניתנים ללא כל אחריות. אנא פעל בהתאם להמלצות המופיעות בגיליון נתוני הבטיחות הרלוונטי ואמצעי זהירות המופיעים על תווית המוצר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת וללא כל הודעה מראש.