

gb 8/0610

עמוד 1/1

Mipa 2K-Acrylgrund

יסוד אקרילי דו רכיבי 2K

מפרט טכני – TDS



יסוד אקרילי דו רכיבי 2K למילוי גבוה, מהיר ייבוש, ובעל עמידות מעולה נגד קורוזיה. ניתן ליישום גם "ברטוב על רטוב" (ללא ליטוש), הדבקות מעולה לפלדה, ברזל, פיברגלס, אלומיניום, ומשטחים מגולוונים. ניתן ליישם מעליו כל צבע חד רכיבי 1K, ודו רכיבי 2K, של MIPA.

כושר כיסוי: 8-10 מ"ר/לליטר בעובי שכבה של 30 מיקרון

לבן, אפור בהיר		גווני היסוד:	
במשקל 10:1 בנפח 7:1		יחס מקשה:	
H5, H10, H25, MS10, MS25, MS40		סוגי המקשים:	
מדלל אקרילי – מהיר, נורמלי, איטי		סוגי המדללים:	
15%-20%		יחס דילול:	
להתזה במרסס רגיל: 18 - 22 s 4 mm DIN להתזה באיירלס: 40 - 50 s 4 mm DIN		צמיגות מוכן להתזה ב - 20°C:	
מספר שכבות	גודל נחיר/דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	יישום:
2 - 3	1.1 - 1.4	3 - 5	מרסס עליון / הזנת גרביטציה
2	0.28 - 0.33	120 - 150	איירלס/איירמיקס
10 - 8 שעות		אורך חיי תערובת:	
25-80 מיקרון תלוי באופן היישום.		עובי שכבות יבשות:	
10 דקות		זמן המתנה בין השכבות	
ייבוש סופי	יבש לנגיעה	יבש לאבק	לציפוי מעליו
85 - 95 דקות		35 - 40 דקות	
20 - 30 דקות		10 - 15 דקות	
מגבלת האיחוד האירופי עבור המוצר (Cat. B/c): 540 גרם/ליטר מוצר זה מכיל מקסימום 533 גרם/ליטר חומר אורגני נדיף.		תכולת חומר אורגני נדיף:	

הערות:

תנאי טיפול: החל מ-10°C ולחות אוויר יחסית של עד 80%.
בשימוש כמקדם הצמדות לאלומיניום קשה וודא עובי שכבות של 20-25 מיקרון.

אינו מיועד לשימוש כיסוד לצבע מיטלי דו שכבתי לרכב (MIPA BC).

אחסון: באריזה מקורית סגורה ניתן לאחסון למשך 3 שנים לפחות.

דף מידע זה משמש לידיעה בלבד! הנתונים תואמים לשיב ידיעתנו את חזית הטכנולוגיה ונובעים מנסיון שנרכש במשך שנים רבות של ייצור מוצריו. עם זאת הנתונים נמסרים ללא התחייבות וללא נטילת אחריות. יש לפעול עלפי דפי נתוני הבטיחות וכן האזהרות על האריזה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולהשלים בכל עת את המידע תמסר ללא הודעה מוקדמת וללא התחייבות למסור עדכון.

MIPA SE · D-84051 Essenbach Germany · טל: +49-8703-922-0 · פקס: +49-8703-922-100

דרך הצבע בע"מ רח' המרכבה 73 חולון מיקוד 58851 טל: 03-5613885 פקס: 03-5613886

E-mail: colorsway@colorsway.com